



Для изготовления тонкокаменных и жароупорных (иначе термостойких) изделий используют легкоплавкие, тугоплавкие и огнеупорные глины с добавлением каолина, кварцевого песка, силиманита, полевого шпата, перлита, нефелина, талька и др.

Пористые изделия могут быть белыми или окрашенными, покрытыми бесцветными прозрачными или цветными, глухими глазурями, декорированы подглазурными и надглазурными красками, ангобами, растворами солей цветных металлов и др. Водопоглощение изделий более 5%. Черепок пористых изделий не просвечивает даже в тонком слое.

Изделия из полуфарфора характеризуются белым или окрашенным плотным полуспекшимся черепком, покрытым прозрачной или цветной глазурью, который по составу и температуре обжига занимает промежуточное положение между фарфором и твердым фаянсом. Пористость по водопоглощению полуфарфоровых изделий составляет 5—8%.

Фаянсовые изделия отличаются белым или светлоокрашенным черепком, покрытым

## Пористые изделия - Фарфоровые заводы

Автор: Administrator  
30.04.2012 00:00 -

---

глухой или цветной легкоплавкой глазурью, которая делает его непроницаемым для жидкостей и газов.